

Dekorfolie



**SUN CONTROL**

## Typ SC Matt/Schwarz HC

### Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	1,0 %
Gesamte Solar Absorption	92,0 %
Gesamte Solar Reflektion	7,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	67,0 %
Sichtbare Lichttransmission	0,0 %
Materialstärke	ca. 50 $\mu$ m
Schmelzpunkt	ca. 260 – 265 Grad

### Materialaufbau

- 2-lagiger, werkseitig schwarz durchgefärbter Polyesterfilm
- silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität

### Anwendungsbereiche

#### Innenverlegung

Mattierungsfolie zur völligen Abdunkelung, z.B. Fotolabors, Röntgenräume, Druckereien usw.

Folienbreite 1,524 m

!!! Bei Verlegung auf Isolierverglasungen mit starker Sonneneinstrahlung besteht Glasbruchgefahr durch thermische Spannungen. Zur Absicherung empfehlen wir die zusätzliche Verlegung einer Aussenfolie !!!

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)