



**SUN CONTROL**

Autofolie

## Typ HP-Superme 16 H.C.

### Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	15,0 %
Absorption Sichtbares Licht	80,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	5,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	50,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Etwas Helle als HP-Superme 4, somit gut kombinierbar
- | Aluminium gesputterte Autofolie
- | Trotz Metallisierung nahezu kein Spiegeleffekt am Glas
- | Optimaler Kompromiss zwischen Sicht- und Sonnenschutz
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5431

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)