

Autofolie



**SUN CONTROL**

## Typ NR-Superme 28 H.C.

### Technische Daten

Transmission Sichtbares Licht	23,0 %
Absorption Sichtbares Licht	72,0 %
Reflektion Sichtbares Licht	5,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	33,0 %
Materialstärke	ca. 50 µm

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Mittlere schwarz/grünliche Tönung
- | Entspricht in etwa werkseitig getöntem Glas (70% Tönung)
- | Keine Beeinflussung von Scheibenantennen sowie GPS-Signal
- | Kein Spiegeleffekt am Glas
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5410

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)