



**SUN CONTROL**

Autofolie

## Typ NR-Superme 40 H.C.

### Technische Daten

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Transmission Sichtbares Licht         | 37,0 %     |
| Absorption Sichtbares Licht           | 57,0 %     |
| Reflektion Sichtbares Licht           | 6,0 %      |
| UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm) | 98 - 100 % |
| Gesamte am Glas reduzierte Strahlung  | 29,0 %     |
| Materialstärke                        | ca. 50 µm  |

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- | Lebenslange Farbstabilität
- | Dezentere Tönung
- | Unauffällig aber trotzdem effektive Autoglasfolie
- | Keine Beeinflussung von Scheibenantennen sowie GPS-Signal
- | Kein Spiegeleffekt am Glas
- | Hervorragende Transparenz

TÜV-frei durch ABG Nr. 5411

Folienbreite 0,51 m, 0,765m, 1,01 m

### Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.

Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL  
In den Hochwiesen 39  
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264  
Fax: 0711-6016359

[www.suncontrol.info](http://www.suncontrol.info)  
[info@suncontrol.info](mailto:info@suncontrol.info)