



Typ SC Safety Matt/Weiss 125 H.C.

Technische Daten

Gesamte Solar Transmission	57,0 %
Gesamte Solar Absorption	29,0 %
Gesamte Solar Reflektion	14,0 %
UV-Schutz (gemessen bei 300 – 380 nm)	98 - 100 %
Sichtbare Lichttransmission	5,0 %
Materialstärke	ca. 125,0 µm
Schmelzpunkt	260 – 265 Grad

Materialaufbau

- | Hochwertiger Polyesterfilm mit kratzbeständiger HardCoat-Beschichtung
- | silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite
- | Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit hochwertigem
- | UV-Absorber für dauerhafte Haltbarkeit

Anwendungsbereiche

Innenverlegung

Sicherheitsfolie zur Absicherung von Glasflächen als unfallerhütende Maßnahme gegen Verletzungen durch Splitterbindung bei Glasbruch
Insbesondere in Kindergärten, Schulen, Versammlungsorten und sonstigen öffentlichen Räumen, als unfallverhütende Maßnahme.
Sandstrahloptik

Entspricht EN 12600 Klasse 2(B)2 (DIN 52337)

Folienbreite 1,52 m

Reinigung

SUN CONTROL Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer.
Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info